

Baumit Baumacol XL Fuge

Chit pentru plăci din piatră naturală 3-15 mm



- Chit pentru rosturi late cu latimea 3-15 mm
- Risc redus de aparitie a eflorescentelor
- Pentru toate tipurile de placaje

Produs	Chit de rosturi pentru chitirea placilor de piatră naturală, placajelor ceramice și plăcilor de beton, clasă CG 2 WA conform SR EN 13 888, la interior și exterior cu lățimea rostului cuprinsa între 3-15 mm.	
Compoziție	Ciment, puzzolană, nisip fin, adaosuri, aditivi, pigmenți.	
Proprietăți	Chit de rosturi cu întărire hidraulică, pulverulent, rezistent la apă și îngheț, pentru umplerea rosturilor late, cu efect de reducere a riscului de apariție a eflorescențelor și de decolorare.	
Domeniu de aplicare	Pentru chitirea plăcilor de piatră naturală, placaje ceramice, teracotă, clincher, travertin și plăci de beton la interior și exterior, terase, balcoane și încălziri în pardoseală cu rosturi între 3-15 mm la pereți și pardoseli.	
Date Tehnice	Temperatura de aplicare:	5 - 25 °C
	Timpul de amestecare:	3 min
	Timp de corecție:	5 min
	Lățime maximă rost:	15 mm
	Lățime minimă rost:	3 mm
	Solicitare pas:	min. 24 ore
		Baumacol XL Fuge_5 kg
Consum	0.2 - 0.8 kg/m ²	
Necesar apă	1 l/5 kg	
Formă de livrare	cutie 20 kg (4x5kg), 1 palet=32 cutii=640 kg	
Depozitare	24 luni de la data înscrisă pe ambalaj, la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în ambalajul original, nedesfăcut.	
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu	
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .	
Suport	Adezivul cu care s-au lipit plăcile trebuie să fie suficient de întărit. Resturile rămase în rost trebuie îndepărtate și distanțierii scoși. Rosturile trebuie să fie continue în secțiune verticală, astfel încât chitul trebuie să pătrundă până la adeziv. Pereții rostului (cantul plăcilor) trebuie să fie uscați, fără praf sau urme de adeziv. Nu se utilizează: în mediu agresiv, rosturi de dilatație sau în mediul umed cu solicitări mari.	
Pregătire suport	Se va îndepărta complet adezivul din rost și de pe marginile plăcilor evitându-se astfel pătarea chitului. În cazul plăcilor poroase sau cu suprafață sensibilă la zgâriere, se recomandă efectuarea de probe pentru a evita pătarea.	

Aplicare

Amestecare

Amestecarea se va face într-un vas cu apă curată cu mixerul la turație redusă (timp de 3 minute) până se obține un amestec omogen (fără aglomerări).

Cantitatea de apă este de cca. 1 l/5 kg (0,2 l/kg) și se va regla în funcție de consistența necesară.

După un repaos de cca.5 minute se reia malaxarea.

Rostuire

Aplicați diagonal pe direcția rostului cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau un spaclu.

După o întărire ușoară, curățați cu apă curată și un burete moale. Asigurați-vă că rosturile sunt umplute cu chit.

După uscare (zvântare), se spală din nou cu apă curată. Protejați suprafața contra solicitărilor mecanice (mersul) timp de aproximativ 24 de ore de la aplicare.

La colțurile încăperilor, precum și la îmbinarea pardoselilor cu pereți se vor prevedea cordoane perimetrale din silicon utilizând chitul siliconic Baumacol Silikon.

Rosturile poaspete se vor proteja împotriva ploii, a uscării premature și a înghețului.

Pentru asigurarea uniformității culorii, se recomandă pe cât posibil, folosirea chiturilor din aceeași șarjă de fabricație.

Recomandări

Trebuie respectate normele și normativele tehnice în vigoare, în special în ceea ce privește suportul! Nu se lucrează la temperaturi sub +5 °C și peste +25 °C. Umiditatea ridicată a aerului și temperatura scăzută întârzie priza și întărirea, iar temperatura ridicată le accelerează. Nu se amestecă cu alte materiale!

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.