

Baumit MM 50

Mortar de zidărie M 50



- Pentru toate tipurile de zidării
- Elasticitate ridicată
- Durabilitate și siguranță

Produs	Mortar uscat, predozat, pentru zidării.
Compoziție	Ciment, var, nisip pentru mortare, adaosuri.
Proprietăți	Mortar marca M 5 conf. SR EN 998-2.
Domeniu de aplicare	Pentru toate tipurile uzuale de zidării, în special pentru cele cu rezistență la solicitări statice ridicate, pentru zidării portante, de umplutură sau pereți despărțitori.

Date Tehnice	Standard:	SR EN 998-2
	Clasificare:	M5-G
	Rezistența la compresiune:	> 5 N/mm ²
	Densitate:	aprox. 1800 kg/m ³
	Conductivitate termică :	0.800 W/mK

	MM 50_30 kg	MM 50_40kg
Granulă maxim	4 mm	4 mm
Consum	1.7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspat)	1.7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspat)
Randament	18 l mortar proaspat/sac 30 kg	24 l mortar proaspat/sac 40 kg
Necesar apă	4 - 5 l/Sac	6 l/Sac

Formă de livrare	sac 30 kg, 1 palet=48 saci=1440 kg sac 40 kg, 1 palet=35 saci=1400 kg
Depozitare	12 luni, la loc uscat, pe paleți din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut.
Asigurarea calității	Controlul calitatii prin Laboratorul propriu
Clasificare conform normelor chimice	Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro .
Pregătire suport	Dacă este necesar, în funcție de starea vremii udați cărămizile în consecință.
Aplicare	Preparare: Mortarul de zidărie Baumit, se poate prepara cu betoniera sau cu malaxorul cu amestecare continuă. La malaxarea cu betoniera, se adaugă întâi apa de amestec, și apoi mortarul uscat (timp de amestecare 3-5 min.). La malaxarea cu malaxorul cu amestecare continuă (timp de mestecare 3 minute), dozajul de apă se face automat. Totdeauna se amestecă tot conținutul sacului de mortar. Realizarea zidăriei se va face în conformitate cu normele tehnice în vigoare, Cod de proiectare pentru structuri de zidărie CR 6 și NE 036-2014 Cod de practică privind executarea și urmărirea execuției lucrărilor de zidărie.

Recomandări

Temperatura aerului și a cărămidilor nu trebuie să scadă sub 5°C în timpul prelucrării și întăririi mortarului. Se va folosi numai apă curată. În funcție de condițiile atmosferice, în sezonul cald, se va face o preumezire a blocurilor de zidărie.

A nu se amesteca cu alte produse (ex. aditivi antiîngheț). Mortarul proaspăt se va utiliza în decurs de 1-2 ore, în funcție de condițiile atmosferice.

Datele privind silozurile de pe șantier

Racordurile necesare pentru silozurile de pe șantier:

Curent electric: 380 V, 25 A;

Apă: minim 3 bar, racord 3/4 țoli;

Calea de acces: trebuie să fie liber continuu accesul cu autocamioane grele.

Suprafețe de montare a silozurilor: minim 3 x 3 m pe teren cu capacitate portantă.

Datele privind dimensiunile și greutatețile silozurilor noastre și ale autovehiculelor de instalare se pot prelua din fișa tehnică a silozului.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-MM50

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit MM 50
2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat, pentru utilizare generala (G),clasa M5, pentru realizarea zidariilor structurale, alcatuite din toate tipurile de elemente pentru zidarii.
3. Fabricant:
SC Baumit Romania Com SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.

FPA1-Fabrica Bolintin Deal, Bd.Republicii nr.1F, jud.Giurgiu
FPA2-Fabrica Teius, str.Octavian Goga nr.5, jud.Alba
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului.
Sistem 2+
5. Standard armonizat : **SR EN 998-2:2016**

Organism notificat: **ICECON CERT,nr. Identificare NB 2204.**

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	G-M5	SR EN 998-2:2016
Rezistenta la compresiune	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta de aderenta la forfecare	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta de aderenta la incovoiere	NPD	
Continut de cloruri	$< 0,1 \% \text{ Cl (masic)}$	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	15/35 (valoarea tabelara)	
Absorbția de apa	$< 1,0 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0,5})$	
Conductivitate termica $\lambda_{10, \text{uscat, mat.}}$	$< 1,00 \text{ W/(mK)}$ (ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	Corespunde (SR EN 998-2 anexa B, punct c)	
Reactia la foc	Clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 25.10.2019



Declaratie de performanta nr.: 02-BRO-MM50

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit MM 50
 2. Utilizare preconizata:
Mortar performant industrial uscat, pentru utilizare generala (G),clasa M5, pentru realizarea zidariilor structurale si nestructurale , alcatuite din toate tipurile de elemente pentru zidarii.
 3. Fabricant:
SC Baumit Romania Com SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.
- FPA1-Fabrica Bolintin Deal, Bd.Republicii nr.1F, jud.Giurgiu
FPA2-Fabrica Teius, str.Octavian Goga nr.5, jud.Alba
4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței produsului.
Sistem 2+
 5. Standard armonizat : **SR EN 998-2:2016**

Organism notificat: **ICECON CERT,nr. Identificare NB 2204.**

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Clasificare	G-M5	SR EN 998-2:2016
Rezistenta la compresiune	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta de aderenta la forfecare	$0,15 \text{ N/mm}^2$	
Rezistenta de aderenta la incovoiere	NPD	
Continut de cloruri	$< 0,1 \% \text{ Cl (masic)}$	
Permeabilitatea la vaporii de apa (μ)	15/35 (valoare tabelara)	
Absorbția de apa	$< 1,0 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{min}^{0,5})$	
Conductivitate termica $\lambda_{10, \text{uscat, mat.}}$	$< 1,00 \text{ W}/(\text{mK})$ (ptr. P=50%)	
Durabilitate (rezistenta la inghet/dezghet)	Corespunde (SR EN 998-2 anexa B, punct c)	
Reactia la foc	Clasa A1	
Emisii de substante periculoase	Vezi fisa cu date de securitate	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate

In Bucuresti, la 25.10.2019



**Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare**

**Data emiterii: 01.06.2015
Versiunea: 2**



Data reviziei: 15.01.2023

1. IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII	
1.1.	Element de identificare a produsului: Mortar pentru zidarie M 50 / Baumit MM 50 Cod UFI: F8G3-D958-700E-9P77
1.2.	Utilizări relevante ale amestecului și utilizări contraindicate: Mortar uscat, predozat de clasa M 5 , pentru zidarii.
1.3.	Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate(Producator): BAUMIT ROMANIA COM SRL Bdul Iuliu Maniu 600 A, Sector 6, București, România Tel: 021.4934402/03/04, Fax: 021.3182408 office@baumit.ro compartimente responsabile:Laborator și Protecția Mediului
1.4.	Numărul de telefon pentru urgente: Mobil: 0720 BAUMITsau +4021.318.36.06 (Institutul National de Sănătate Publică - INSP) disponibil între orele 8-16.

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR	
2.1.	Clasificarea amestecului în conformitate cu cerințele Regulamentului 1272/2008/EC

Clasa de pericol	Categorie de pericol	Fraze de pericol
Iritarea pielii	2	H315: Provoacă iritarea pielii
Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor	1	H318: Provoacă leziuni oculare grave
Sensibilizarea pielii	1B	H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii

2.2. Elemente pentru eticheta, Conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008

Pictograme de pericol	GHS05 	GHS07 
Cuvant de avertizare	Pericol	
Componente periculoase pentru etichetare	Hidroxid de calciu Ca(OH) ₂ (CE:215-137-3) Ciment Portland cu continut redus de Crom (CE:266-043-4), conform Directivei Europene 2003/53/EC	
Fraze de pericol	H318 Provoacă leziuni oculare grave H315 Provoacă iritarea pielii H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii	

Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

Fraze de precautie	<p>P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor</p> <p>P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.</p> <p>P305+P351+P338+P310: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.</p> <p>P302+P352+P333+P313: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată. Consultați medical.</p> <p>P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri special amenajate pentru depozitarea deșeurilor</p>
2.3. Alte pericole	<p>Praful rezultat din mortarul uscat poate irita caile respiratorii. Inhalari repetate a unor cantitati mari de praf creste riscul bolilor de plamani. Produsul reactioneaza foarte alcalin cu umiditatea. Produsul amestecat cu apa poate afecta serios pielea la contact prelungit (de exemplu, genunchii in mortarul umed). Produs sarac in crom, datorita unui continut de crom (VI) sub 0.0002% din dozajul de ciment.</p> <p>Pastrarea eficacitatii reducerului de crom depinde de conditiile de depozitare si verificarea perioadei de valabilitate.</p> <p>Rezultatele evaluarii PBT si vPvB: Criteriile de identificare a substantelor persistente, bioacumulabile si toxice (PBT) si foarte persistente si foarte bioacumulabile conform CE 1907/2006 nu sunt indeplinite.</p>

3. COMPOZIȚIA/INFORMAȚII DESPRE COMPONENTE

3.1. Descrierea amestecului: Amestec de ciment cu continut redus de crom, nisip si aditivi

3.2. Componente periculoase

Nr. Crt.	Denumirea componentelor periculoase ale amestecului	Concentrația/domeniul de concentrație	Nr. CAS	Nr. CE (EINECS)	Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008 (CLP)	
1.	Ciment Portland	< 15%	65997-15-1	266-043-4	Iritarea pielii, 2 Lezarea grava a ochilor, 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere, 3 Sensibilizarea pielii, 1B	H315 H318 H335 H317
2	Hidroxid de calciu Ca(OH) ₂	< 5 %	1305-62-0	215-137-3	Iritarea pielii, 2 Lezarea grava a ochilor, 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere, 3	H315 H318 H335

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Indicații generale	Nu este necesar un echipament individual de protecție pentru cei care acordă prim ajutor, dar ar trebui să evite contactul cu mortarul proaspăt.
În caz de inhalare	Scoateți persoana la aer curat. Praful din gât și căile nazale trebuie curățat imediat. Contactați un medic dacă iritarea persistă sau se dezvoltă mai târziu sau

Pagina 2 din 11

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
 Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
 Fax: + 40 (21) 3182408
 e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015
Versiunea: 2

Data reviziei: 15.01.2023

		dacă persistă disconfortul, tusea sau alte simptome
	Contact cu pielea	Îndepărtați praful și spălați cu apă din abundență. Scoateți îmbrăcămintea contaminată, încălțăminte, ceasurile, etc. și curățați-le complet înainte de a le reutiliza. Solicitați tratament medical în toate cazurile de iritare sau arsuri
	Contact cu ochii	Nu frecăți ochii pentru evita posibila distrugere a corneei prin apăsarea mecanică. Scoateți lentilele de contact dacă purtați. Înclinați capul către ochiul rănit, deschideți pleoapele larg și spălați ochiul (ochii) imediat prin clătire completă cu foarte multă apă curată cel puțin 20 minute pentru a îndepărta toate particulele. Evitați scurgerea particulelor în ochiul nerănit. Contactați un specialist de medicina muncii sau un oftalmolog.
	Ingerare	Nu provocați vomă. Dacă persoana este conștientă, spălați-i gura cu apă și dați-i să bea multă apă. Solicitați imediat ajutor medical.
4.2	Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate	
	Ochii	Contactul ochilor cu produs (uscat sau umed) poate provoca răni grave și potențial ireversibile
	Pielea	Produsul poate avea efect iritant asupra pielii umede (datorită transpirației sau umidității) după contactul prelungit sau poate provoca dermatită de contact după contactul repetat. Contactul prelungit al pielii cu mortar umed poate provoca arsuri serioase pentru că se dezvoltă fără a simți durere, poate provoca iritarea, dermatită sau arsuri. <i>Pentru mai multe detalii vezi Referința (1).</i>
	Recomandări suplimentare	Inhalarea repetată a prafului de ciment pentru o lungă perioadă de timp crește riscul dezvoltării bolilor de plămâni.
4.3	Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare	
		Când contactați un medic, luați această fișă cu date de securitate cu dvs

5.	MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR	
5.1.	Mijloace de stingere a incendiilor:	Produsul nu este inflamabil
5.2.	Pericole speciale cauzate de produs:	Produsul este neinflamabil și neexploziv și nu va facilita sau menține arderea altor materiale.
5.3.	Recomandări destinate pompierilor	Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale pentru pompieri




6.	MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ	
6.1	Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență	
6.1.1	Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență	Purtați echipament de protecție după cum este descris în Secțiunea 8 și urmați sfaturile pentru manipulare și utilizare descrise în Secțiunea 7.
6.1.2.	Pentru personalul care intervine în situații de urgență	Procedurile de urgență nu sunt necesare. Totuși, protecția respiratorie este necesară în situații cu nivele ridicate de praf
6.2.	Precauții pentru mediul inconjurator:	Produsul se va păstra uscat. Se acopera pentru a evita formarea prafului. Se va împiedica pătrunderea produsului în sistemul de canalizare. În cazul contaminării fluviilor, lacurilor sau a instalațiilor de canalizare trebuie informate autoritățile competente locale.
6.3.	Metode de curățare:	Se colectează mecanic, prin aspirația prafului și pulberilor degajate. Nu utilizați aer comprimat.
6.4.	Trimitere la alte secțiuni:	Pentru alte informații a se vedea capitolele 7,8 și 13.

7.	MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA
-----------	-----------------------------------

Data emiterii: 01.06.2015
Versiunea: 2

Data reviziei: 15.01.2023

7.1.	Precauții pentru manipularea în condiții de securitate	Se vor respecta recomandările de la capitolul 8. Pentru curățarea anestecului uscat se va avea în vedere pct.6.3. În timpul lucrului nu mâncați, beți sau fumați. În mediu cu praf, purtați mască de praf și ochelari de protecție. Utilizați mănuși de protecție pentru a evita contactul cu pielea.
7.2.	Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități:	Produsul se depozitează în condiții uscate, protejat de apă și umiditate, în ambalajul original, pe perioada de valabilitate, sacii fiind stivuiți într-o manieră stabilă. Produsul se depozitează departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Nu utilizați containere de aluminiu pentru transportul sau depozitarea cimentului datorită incompatibilității materialelor

8.	CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ	
8.1.	Parametrii de control:	Valori limita pentru expunere profesională (VLEP): Ciment (pulbere): 10 mg/mc aer la 8 ore. Var (pulbere) : 5 mg/mc aer la 8 ore
8.2	Controale ale expunerii	
8.2.1.	Controale tehnice corespunzătoare:	Măsuri de a reduce generarea de praf și a evita propagarea prafului în mediu cum ar fi desprăfuirea, ventilația de evacuare și metodele de curățare uscată care nu provoacă dispersia în aer.
8.2.2.	Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală	Nu mâncați, beți sau fumați când lucrați, pentru a evita contactul cu pielea și gura. Imediat după lucru, lucrătorii ar trebui să se spele, să facă duș sau să utilizeze creme hidratante pentru piele. Scoateți hainele contaminate, încălțămintea, ceasurile, etc. și curățați-le complet înainte de a le reutiliza.
	Protecția ochilor/feței 	Purtați ochelari aprobați sau ochelari de protecție conform EN 166 când manipulați produsul uscat sau umed pentru a preveni contactul cu ochii
	Protecția pielii 	Utilizați mănuși impermeabile, rezistente la abraziune și alcalii, căptușite pe interior cu bumbac, bocanci, îmbrăcăminte închisă de protecție cu mâneci lungi ca și produse de îngrijire a pielii (incluzând creme de protecție) pentru a proteja pielea de contactul prelungit cu produsul umed. O atenție deosebită trebuie acordată pentru a ne asigura că nu intră produs umed în cizme.
	Protecția cailor respiratorii 	Când o persoană este potențial expusă la nivele de praf peste limitele de expunere, utilizați protecția respiratorie potrivită. Ea ar trebui adaptată la nivelul de praf și să fie conformă cu standardul EN relevant (de exemplu, EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) sau cu standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție (vezi ordin nr. 983 din 2008)
8.2.3.	Controlul expunerii mediului	Evitați dispersarea în mediu. Materialul rămas se va utiliza sau se va elimina conform reglementărilor. A se evita pătrunderea produsului în canalizare, pânda freatică sau în apele de suprafață. Aer:

9.	PROPRIETAȚILE FIZICE ȘI CHIMICE
9.1.	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

**Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare**

Data emiterii: 01.06.2015
Versiunea: 2

Data reviziei: 15.01.2023

	Aspect:	Stare de agregare solida (pulverulent) . Culoare: gri
a	Stare fizica	Stare de agregare solida (pulverulent)
b	Culoare	gri
c	Miros:	Fără
d	Punctul de topire/pct. de înghețare	Nu se aplica
e	Punctul initial de fierbere/si intervalul de fierbere:	Nu se aplica
f	Inflamabilitatea	Nu este inflamabil
g	Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie	Nu se aplica
h	Punctul de inflamabilitate	Nu se aplica
i	Temperatura de auto-aprindere:	Nu se aplica
j	Temperatura de descompunere:	Nu se aplica
k	pH:	la 20°C amestecat cu apa necesara de utilizare : 11,5-13,5
l	Vâscozitatea cinematica	Nu se aplica, nu este lichid
m	Solubilitatea in apa	redusa
n	Coeficientul de partiție: n-octanol/apă:	Nu se aplica
o	Presiunea vaporilor	Nu se aplica
p	Densitatea	1200-1500 kg/m ³
q	Densitatea relativa a vaporilor	Nu se aplica
r	Caracteristicile peliculei	Diametrul mediu 1 mm
9.2 Alte informatii		
9.2.1.	Informatii cu privire la clasele de pericol fizic :	Clasele de pericol conform GHS (pericole fizice) nu este relevant.
9.2.2	Alte caracteristici de siguranta	
	COV	0%
	Corp solid	100%

10.	STABILITATE ȘI REACTIVITATE	
10.1.	Reactivitate	Când este amestecat cu apa reactioneaza alcalic si se va întări într-o masă stabilă care nu este reactivă în medii normale
10.2.	Stabilitate chimică	Produsul uscat este stabil atâta timp cât este depozitat corespunzător
10.3.	Posibilitatea de reacții periculoase	Produsul nu cauzează reacții periculoase
10.4.	Condiții de evitat	Contactul cu apa si umiditatea pe timpul depozitarii se vor evita.
10.5	Materiale incompatibile	Reactioneaza exoterm cu acizii. Produsul umed este alcalin si reactioneaza cu acizii, sarurile de amoniu si metale ne-nobile (aluminiu, zinc, alama). La reactia cu metalele ne-nobile se produce hydrogen.
10.6.	Prođuși de descompunere periculoși	Produsul nu se va descompune în produși periculosi.

11.	INFORMAȚII TOXICOLOGICE	
11.1.	Informații privind efectele toxicologice	
	Amestecul ca întreg nu a fost evaluat toxicologic. Informațiile privind efectele toxicologice rezultă din continutul de ciment si avand aceleasi proprietati toxicologice si ecotoxicologice ca acesta.	
	Clasa de pericol/ Categorie	Efect/ Referinta
	Toxicitate acuta-dermica	Test limită, iepuri, 24 ore de contact, greutatea corpului 2.000 mg/kg corp

Pagina 5 din 11

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare

Data emiterii: 01.06.2015
Versiunea: 2

Data reviziei: 15.01.2023

		– fără letalitate. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitate acută - inhalare		Nu s-a observat toxicitatea acută prin inhalare. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare
Toxicitate acută - oral		Nici o indicație de toxicitate orală din studiile cu praful de ciment din cuptor. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare
Corodarea/ Iritarea pielii		Cimentul și varul în contact cu pielea umedă pot cauza îngroșarea, crăparea sau fisurarea pielii (iritanți pentru piele). Contactul prelungit în combinație cu frecarea poate provoca arsuri severe.
Lezarea gravă / iritarea ochilor		Clincherul de ciment Portland a cauzat o imagine combinată de efecte asupra corneei, iar indexul de iritare calculat a fost 128. Contactul direct cu cimentul poate provoca distrugerea corneei prin solicitare mecanică, iritarea sau inflamarea imediată sau întârziată. Contactul direct cu cantități mai mari de ciment uscat sau stropi de ciment umed pot provoca efecte de la iritarea moderată a ochiului (de exemplu conjunctivite sau blefarite) până la arderi chimice și orbire. Hidroxidul de calciu induce un risc de vătămare gravă a ochilor (studii privind iritarea ochilor (in vivo, pe iepure).
Sensibilizarea pielii		Unele persoane pot dezvolta eczeme la expunerea la praful umed de ciment, cauzate fie de pH-ul ridicat care induce dermatita de contact prin iritare după contact prelungit, fie de o reacție imunologică la Cr (VI) solubil prin care apare dermatita de contact alergică. Răspunsul poate apărea într-o varietate de forme de la o urticarie moderată până la o dermatită severă și este o combinație a celor două mecanisme sus-menționate. Hidroxidul de calciu nu este considerat un factor de sensibilizare
Sensibilizarea căilor respiratorii		Nu există vreo indicație de sensibilizare a sistemului respirator. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Mutagenicitatea celulelor germinative		Nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Cancerogenitatea		-Nu a fost stabilită o asociere causală între expunerea la cimentul Portland și cancer. Literatura epidemiologică nu susține ipoteza prin care cimentul Portland ar fi cancerigen uman Cimentul Portland nu este clasificabil ca un cancerigen uman (Conform ACGIH A4 : Agenți care se presupune că ar putea fi cancerigeni pentru oameni, dar nu pot fi evaluați concluziv datorită lipsei de date. Studiile in vitro sau pe animale nu furnizează suficiente indicații asupra cancerigenității pentru a clasifica agentul prin una din celelalte notații). -Calciul (administrat ca lactat de Ca) nu este carcinogen (rezultate experimentale pe sobolani). Efectul pH al hidroxidului de calciu nu produce riscuri carcinogenetice. Cercetările epidemiologice susțin lipsa de orice fel de potențial cancerigen al hidroxidului de calciu. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea pentru reproducere;		Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice)- expunere unica		Praful de ciment și var pot irita gâtul și căile respiratorii. Tusea, strănutul, și respirația slabă pot apărea ca urmare a expunerilor în exces la limitele de expunere profesională. În general, dovezile indică în mod clar că expunerea profesională la praful de ciment a produs deficiențe ale funcției respiratorii. Totuși, dovezile disponibile la momentul prezent sunt insuficiente pentru a stabili cu certitudine relația de legătură între doză – răspuns pentru aceste efecte

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetată	Efectele sunt acute și datorate expunerilor îndelungate. Nu au fost observate efecte cronice sau efecte la concentrații scăzute. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare.
Pericol prin aspirare	Nu prezintă pericol la aspirare.
Condiții medicale agravate de expunere	
Inhalarea prafului, poate agrava bolile existente ale sistemului respirator și/sau condițiile medicale, cum ar fi emfizemul sau astmul și/sau condițiile existente ale pielii și/sau ochilor.	

12. INFORMAȚII ECOLOGICE		
12.1.	Toxicitate:	<p>Produsul nu este periculos pentru mediu.</p> <p>- Testele eco-toxicologice cu ciment Portland pe Daphnia magna [Referința (5)] și Selenastrum coli [Referința (6)] au arătat un impact toxicologic mic. Deci valorile LC50 și EC50 nu au putut fi determinate [Referința (7)]. Nu există indicație a toxicității fazei sediment [Referința (8)]. Adaosul de cantități mari de ciment în apă poate, totuși, cauza o mărire a pH-ului și deci, cimentul poate fi toxic pentru viața acvatică în anumite circumstanțe.</p> <p>-Hidroxid de calciu:</p> <p>12.1.1 Toxicitate acuta/prelungita pentru pesti LC50 (96h) pentru pestii de apa dulce: 50.6 mg/l LC50 (96h) pentru pestii de mare: 457 mg/l</p> <p>12.1.2 Toxicitate acuta/prelungita pentru nevertebratele acvatice EC50 (48h) pentru nevertebratele de apa dulce: 49.1 mg/l LC50 (96h) pentru nevertebratele de mare: 158 mg/l</p> <p>12.1.3 Toxicitate acuta/prelungita pentru plantele acvatice EC50 (72h) pentru algele de apa dulce: 184.57 mg/l NOEC (72h) pentru algele de apa dulce: 48 mg/l</p> <p>12.1.4 Toxicitate pentru micro-organismele, de exemplu bacterii La o concentratie ridicata, prin cresterea temperaturii si a pH-ului, dioxidul de calciu se foloseste pentru dezinfectarea namolurilor de epurare.</p> <p>12.1.5 Toxicitate cronica pentru organismele acvatice NOEC (14d) pentru nevertebratele de mare: 32 mg/l</p> <p>12.1.6 Toxicitate pentru organismele din sol EC10/LC10 sau NOEC pentru macro-organismele din sol: 2000 mg/kg sol dw EC10/LC10 sau NOEC pentru micro-organismele din sol: 12000 mg/kg sol dw</p> <p>12.1.7 Toxicitate pentru plantele terestre NOEC (21d) pentru plantele terestre: 1080 mg/kg</p> <p>12.1.8 Efect general Efect acut al pH-ului. Desi acest produs este util pentru a corecta aciditatea apei, un exces de peste 1 g/l poate dauna vietii acvatice. Valoarea pH-ului de > 12 va scadea rapid ca rezultat al diluarii si carbonatarii.</p>
12.2.	Persistența și degradabilitate	Nerelevant deoarece cimentul și varul sunt materiale anorganice. După întărire, nu prezintă nici un risc de toxicitate.
12.3.	Potențial de bioacumulare	Nerelevant deoarece cimentul și varul sunt materiale anorganice. După întărire, nu prezintă nici un risc de toxicitate
12.4.	Mobilitate în sol	Nerelevant deoarece cimentul și varul sunt materiale anorganice. După întărire, nu prezintă nici un risc de toxicitate
12.5.	Rezultatele evaluării PBT și vPvB	Nerelevant deoarece cimentul și varul sunt materiale anorganice. După întărire, nu prezintă nici un risc de toxicitate
12.6.	Proprietati de perturbator endocrin	Nu este cazul
12.7.	Alte efecte adverse	Nu sunt relevante

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA	
13.1.	Metode de tratare a deșeurilor
	Resturi de produs neutilizate Nu se va elimina împreună cu resturile menajere. A nu se arunca la canalizare. Se strânge uscat, se depozitează în containere marcate și ținând cont de termenul maxim de depozitare se refolosește sau evitând contactul cu pielea și expunerea la praf se amestecă cu apa iar după întărire se elimină conform legislației în vigoare.
	Produs umed și sub formă de slăm Se lasă să se întărească și nu se aruncă în canalizare sau cursuri de apă. Eliminarea conform „Produs întărit”.
	Produs întărit Eliminați conform legislației românești în vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor). Evitați intrarea în sistemul de canalizare. Eliminați produsul întărit ca deșeu de beton. Datorită faptului că este inert, deșeurile de beton nu sunt periculoase. Intrări EWC (European Waste Catalogue – Catalogul European al Deșeurilor): 10 13 14 (deșeu din producerea cimentului – deșeu de beton sau șlam de beton).
	Ambalaje Ambalajul se golește complet și se prelucrează conform legislației românești în vigoare.
	Metode corespunzătoare de evacuare a ambalajelor contaminate: Recipientii goliți trebuie integrați în circuitul de valorificare și reciclare a hârtiei. Intrare EWC (Număr de cod de eliminare a deșeurilor): 15 01 01
	Prevederi relevante ale legislației armonizate privind deșeurile: Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se face conform Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

14. INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT	
	Produsul nu este considerat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional de transport al mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID); nu este necesară clasificarea. Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale separat de cele menționate în Secțiunea 8.
14.1.	Număr ONU
14.2.	Denumirea corectă ONU pentru expediție Nu este aplicabil
14.3.	Clasele de pericol pentru transport Nu este aplicabil
14.4.	Grupul de ambalare Nu este aplicabil
14.5.	Pericole pentru mediul înconjurător Nu este aplicabil
14.6.	Precauții speciale pentru utilizatori Nu este aplicabil
14.7.	Transport în vrac, în conformitate cu instrumentele OMI Nu este aplicabil

15. INFORMAȚII DE REGLEMENTARE	
15.1.	Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), Anexa XVII, Nr. 47 (Chrom-VI) se va avea în vedere.
15.2.	Evaluarea securității chimice Nu au fost realizate evaluări de securitate chimică

16. ALTE INFORMAȚII	
	Această versiune a fost revizuită în conformitate cu Regulamentul UE 2020 / 878 din 18 iunie 2020, de modificare a Anexei II al Regulamentului (CE) 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
	Abrevieri și acronime ACGIH Congresul American al Igieniştilor Industriali

**Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare**

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

	<p>ADR/RID Acorduri Europene privind transportul Mărfurilor periculoase pe șosele/căi ferate CAS Serviciu de Abstracte Chimice CLP Clasificare, etichetare și ambalare (Regulamentul (EC) nr 1272/2008) DNEL Nivelurile determinate cu efect zero (derived no-effect level - DNEL) EC50 Jumătate din concentrația maximă efectivă ECHA Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice EINECS Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente EPA Filtru eficient de particule de aer ES Scenariu de expunere EWC Catalogul European pentru Deșeuri FF P Piesă pentru față pentru filtrarea particulelor (de unică folosință) FM P Mască pentru filtrarea particulelor cu cartuș filtrant HEPA Tip de filtru de înaltă eficiență pentru aer H&S Sănătate și Securitate IATA Asociația pentru Transporturi Aeriene Internaționale IMDG Acord internațional privind transportul maritim al Mărfurilor periculoase OELV Valoarea limită de expunere profesională PBT Persistent, bioacumulativ și toxic RE Expunere repetată REACH Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Substanțelor Chimice RPE Echipament de Protecție Respiratorie SCOEL Comitetul Științific pentru Valori limită de Expunere Profesională SDS Fișă cu Date de Securitate SE Expunere unică STOT Toxicitate asupra Organelor Țintă Specifice VLE-MP Valoare limită de expunere – medie ponderată în mg pe metru cub de aer vPvB Foarte persistent, foarte bioacumulativ CEMBUREAU Asociația Europeană a Cimentului</p>
	<p>Referințe literatură de specialitate și surse de informații</p> <p>(1) <i>Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7</i>, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. Praf de ciment Portland – Document de evaluare a riscului</p> <p>(2) <i>Observations on the effects of skin irritation caused by cement</i>, Kietzman et al, <i>Dermatosen</i>, 47, 5, 184-189 (1999). Observații asupra efectelor de iritare a pielii provocate de ciment</p> <p>(3) <i>European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement</i> (European Commission, 2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. Comitetul Științific al Comisiei Europene, Eco-toxicologic și de Mediu, opinia despre riscurile asupra sănătății datorită Cr (VI) din ciment (Comisia Europeană, 2002).</p> <p>(4) <i>Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement</i>, NIOH, Page 11, 2003.</p> <p>Evaluarea epidemiologică a apariției dermatitei alergice la lucrătorii din industria de construcții legată de conținutul de Cr (VI) în ciment</p> <p>(5) U.S. EPA, <i>Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms</i>, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002). Metode de estimare pe termen scurt a toxicității cronice a efluenților în apele colectate, ce cuprind organisme de apă dulce. Laborator de monitorizare și susținere mediu.</p> <p>(6) U.S. EPA, <i>Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms</i>, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA,</p>

Pagina 9 din 11

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).

Metode de măsurare a toxicității acute a efluenților în apele colectate ce cuprind organisme din apa dulce și apa marină. Laborator de monitorizare și susținere mediu.

(7) *Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development.* NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.

Impactul mediului de construcție și a materialelor de reparație asupra apelor de suprafață și a celor subterane. Rezumat al metodologiei. Rezultate de laborator și model de dezvoltare.

(8) *Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker* prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.

Raport final. Rezultatele testului de toxicitate faza sediment cu Corophium volutator pentru clincherul Portland preparat pentru Norcem A.S

(9) TNO report V8801/02, *An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats*, August 2010.

Un studiu acut (4 ore) de toxicitate pe șobolani la inhalarea clincherului de ciment Portland.

(10) TNO report V8815/09, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010.

Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul G de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină

(11) TNO report V8815/10, *Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test*, April 2010.

Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul W de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină

(12) *Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages*, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept;

(13) *Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro*; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

Citotoxicitatea și genotoxicitatea prafurilor de ciment în celule lungi epiteliale umane A549 in vitro; Conferința de la Mainz

(14) *Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement*, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.

Comentarii asupra recomandării de la Conferința Americană a Igieniştilor Industriali Guvernamentali de a schimba valoarea pragului limită pentru cimentul Portland

(15) *Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010*, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010. **Monitorizarea prospectivă a expunerii și funcției plămânilor la lucrătorii din ciment, Raport Interimar al studiului după colectarea datelor Faza I-II 2006-2010.**

(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php>. **Estimarea metalelor și evaluarea expunerii la substanțe, EBRC Consulting GmbH pentru Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php**

(17) *Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations*, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011

(18) *Anonim, 2006: Nivelurile tolerabile de asimilare superioare pentru vitamine și minerale la nivelul*

Pagina 10 din 11

SC Baumit **România** Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600 A
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

**Fișă cu date de securitate: Mortar pentru zidarie Baumit MM 50
conform Regulamentului (UE) Nr.1907/2006 (REACH) și completările
ulterioare**

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei: 15.01.2023

Versiunea: 2

<p>Comitetului Stiintific pentru Alimente, Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentelor, ISBN: 92-9199-014-0 [document SCF] (19)Anonim, 2008: Recomandare din partea Comitetului Stiintific în privinta Limitelor de Expunere Profesionala (SCOEL) pentru oxidul de calciu (CaO) și dihidroxidul de calciu (Ca(OH)₂), Comisia Europeana, DG pentru Angajare, Afaceri Sociale și Egalitate de Sanse, SCOEL/SUM/137 feb.2008</p>									
<p>Recomandare pentru instruirea profesională a utilizatorilor In plus față de programele de instruire profesională referitoare la securitate și sănătate în muncă și mediu pentru lucrători, companiile trebuie să se asigure că lucrătorii citesc, înțeleg și aplică dispozițiile acestei fișe cu date de securitate</p>									
<p>Clasificarea și procedura utilizata pentru clasificarea amestecurilor in conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008 [CLP]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008</th> <th>Procedura de clasificare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iritarea pielii 2, H315</td> <td>Pe baza datelor de testare</td> </tr> <tr> <td>Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318</td> <td>Pe baza datelor de testare</td> </tr> <tr> <td>Sensibilizarea pielii 1B, H317</td> <td>Pe baza consultarii de literatura</td> </tr> </tbody> </table>		Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008	Procedura de clasificare	Iritarea pielii 2, H315	Pe baza datelor de testare	Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318	Pe baza datelor de testare	Sensibilizarea pielii 1B, H317	Pe baza consultarii de literatura
Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008	Procedura de clasificare								
Iritarea pielii 2, H315	Pe baza datelor de testare								
Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318	Pe baza datelor de testare								
Sensibilizarea pielii 1B, H317	Pe baza consultarii de literatura								
<p>Recomandare pentru instruirea profesională a utilizatorilor In plus față de programele de instruire profesională referitoare la securitate și sănătate în muncă și mediu pentru lucrători, companiile trebuie să se asigure că lucrătorii citesc, înțeleg și aplică dispozițiile acestei fișe cu date de securitate</p>									
<p>Exonerarea responsabilității Informațiile din această fișă cu date de securitate corespund cunostintelor noastre actuale și sunt conforme cu legislația națională și cea UE și sunt de încredere cu condiția ca produsul să fie utilizat în condițiile prescrise și în conformitate cu aplicația specificată în capitolul 1 și în fisele tehnice sau ambalaj. Orice altă utilizare a produsului, incluzând utilizarea produsului în combinație cu orice alt produs sau orice alt proces, este responsabilitatea utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare de securitate și sănătate în muncă și pentru aplicarea legislației care legiferează activitățile proprii ale acestuia</p>									



08

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit MM 50

DoP: 02-BRO-MM50

Clasificare / Klassifikation / Classification / Классификация	G-M5
Rezistența la compresiune / Druckfestigkeit / Compressive strength / Прочность на сжатие	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența de aderență la forfecare / Haftscherfestigkeit / Shear strength / Сдвиг адгезии	0,15
Rezistența de aderență la încovoiere / Biegehaftzugfestigkeit / Adhesion to bending strength / Адгезия к прочности на изгиб	NPD
Conținut de cloruri / Chloridgehalt / Chloride content / Содержание хлора	<0,1% Cl (masic)
Permeabilitate la vaporii de apă (μ) / Wasserdampfdurchlässigkeit (μ) / Water vapor permeability (μ) / Паропроницаемость (μ)	15/35
Absorbția de apă / Wasseraufnahme / Water absorption / Водопоглощение	< 1,0 kg/(m ² min ^{0,5})
Conductivitate termică $\lambda_{10, \text{uscat}}$ / Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{trocken}}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$ / Теплопроводность $\lambda_{10, \text{сухой}}$	$\leq 1,00 \text{ W/(mK)}$ (valoare tabelară pt. P=50%) / (таблична стойност за P=50%)
Durabilitate (rezistența îngheț-dezghet) / Haltbarkeit (Frost-Tau-Widerstand) / Durability (freeze-thaw resistance) / Долговечность (морозостойкость)	coresp. (SR EN 998-2 anexa B, punct c)
Reacția la foc/Brandverhalten / Reaction to fire/Реакция на огонь	Clasa A1/Klasse A1 / Class A1/Класса A1
Emisii de substanțe periculoase / Emissionen gefährlicher Stoffe / Emissions of hazardous substances / Выбросы опасных веществ	Vezi fișa cu date de securitate / Siehe Sicherheitsblatt / See Security Data Sheet / См. Лист безопасности

NB 2204

SR EN 998-2:2016

Mortar performant industrial uscat, de uz general, pentru zidării / Trocken mortel industriellen Leistung, für allgemeine Zwecke, für Mauerwerk / Dry industrial performance mortar, with general purpose, for masonry / Раствор сухой промышленной деятельности, общего назначения, для кладки

www.baumit.ro/PRODUSE/DOP