

Baumit Nivello Duo

Șapă autonivelantă 2-10 mm C16-F5



- Ușor de aplicat
- Fluiditate ridicată
- Fără fisuri

Produs Șapă autonivelantă sub formă de pulbere, pe bază de sulfat de calciu, pentru obținerea suporturilor plane și omogene înaintea aplicării finisajelor pentru pardoseli. Se utilizează numai la interiorul clădirilor.

Compoziție Lianți speciali, nisipuri, aditivi.

Proprietăți Sapa autonivelanta fara fisuri, perfect plana, ideala pentru sistemele de sapa cu incalzire in pardoseala.

Domeniu de aplicare Pentru nivelarea și egalizarea șapelor de: ciment sau sulfat de calciu și șape cu uscare rapidă. Poate fi utilizată și pentru nivelarea straturilor de șapă la clădiri vechi, înaintea aplicării finisajelor pentru pardoseală finală cum ar fi: covor PVC (linoleum), mochetă, parchet lamelar, pardoseli laminate sau furniruite în sistem flotant și placaje ceramice.

Date Tehnice

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Standard: | SR EN 13813 |
| Clasificare: | CA - C16 - F5 |
| Rezistența la încovoiere: | 5 N/mm ² |
| Rezistența la compresiune: | 16 N/mm ² |
| Solicitare pas: | dupa 2 - 3 ore |
| Raport de amestecare: | 5.5 (=22%) apa / sac |

| | Nivello Duo_25 kg |
|----------------------------|---------------------------|
| Consum | 1.6 kg/m ² /mm |
| Grosime minimă de aplicare | 2 mm |
| Grosime maximă de aplicare | 10 mm |

Formă de livrare sac 25 kg, 1 palet=54 saci=1350 kg

Depozitare 12 luni de la data înscrisă pe ambalaj, în ambalajul original, nedesfăcut, pe palet de lemn infoliat.

Asigurarea calității Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform normelor chimice Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementările pentru substanțe periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

Support Verificarea suportului este o fază importantă înaintea aplicării șapei. Suportul trebuie să fie curat, uscat uniform, neînghețat, fără praf, portant, stabil și lipsit de părți neaderente, uleiuri, grăsimi și decofrol.

Nu se aplica pe:

- suporturi din material plastic
- metal.

Rosturile de dilatație, contracție și marginale din suport se „preiau” și în șapa Baumit Nivello Duo. Se va evita pătrunderea șapei în rosturile de legătură. Rosturile perimetrice se vor face cu bandă perimetrală cu o grosime ≥ 5 mm.

Pregătire suport Toate substanțele care împiedică aderența se îndepărtează prin: șlefuire, frezare sau sablare. Se admite numai prezența fisurilor capilare datorate reacțiilor de hidratare a cimentului. Umiditatea reziduală măsurată în suportul pe care se aplică, la 2-3 cm adâncime să nu fie mai mare de 2%. După verificarea suportului, aplicatorul va aspira foarte bine suprafața și va aplica cu pensula sau trafalețul amorsa adecvată tipului de suport. Suporturile absorbante se tratează cu amorsa Baumit Grund iar pentru suporturile neabsorbante cu Baumit SuperPrimer (a se vedea fișa tehnică a produselor).

Aplicare Se amestecă un sac de 25 kg de Nivello Duo în 5,5 l de apă curată și se amestecă încet cu ajutorul unui mixer cu turație redusă (max. 600 rot/min) timp 2-3 min. până la obținerea unei paste omogene, fără aglomerări.

Șapa autonivelantă proaspătă amestecată se toarnă pe suportul verificat și amorsat și se nivelează cu un dreptar (drișcă, fier de glet) din inox de min. 50 cm lungime, până la nivelul dorit. Grosimea minima de aplicare 2 mm/strat iar grosimea maxima de aplicare 10 mm/strat. Timp de lucrabilitate cca. 30 minute.

Pentru a obține o suprafață perfect netedă (fără pori), suprafața proaspătă trebuie dezaerată trecând peste ea cu o rolă cu țepi (imediat după turnare).

Operațiunile de nivelare cu dreptarul și scoaterea aerului se fac de către aplicator într-un interval de maxim 4-5 minute de la turnare și folosind saboți cu cuie în cazul în care este necesară călcarea peste sapa proaspăt turnată.

Baumit Nivello Duo se poate aplica și mecanizat (pompă cu snec continuă).

Pentru obținerea unor grosimi mai mari, se vor turna straturi succesive la un interval de 48 de ore, cu amorsarea fiecărui strat.

Tratare ulterioară

Șapa autonivelantă proaspătă se protejează de uscarea prea rapidă, de curenți de aer (se vor menține închise ușile și ferestrele în primele 3 ore), de expuneri directe la razele solare și condiții termice extreme, îngheț și aer uscat. Circulabila după 2-3 ore.

Aplicare strat final sapa Nivello Duo

Aplicare strat final de tip placaj ceramic: după ca. 24 ore (până la 3 mm grosime de strat*) (cu amorsare în prealabil cu amorsa Baumit Grund - timp de uscare min. 60 minute, aplicat nediluat). Se recomandă înaintea aplicării grundului șlefuirea suprafeței și desprafuirea prin aspirare.

Aplicare strat final de tip mochetă, PVC, cauciuc: după ca. 48 ore (până la 3 mm grosime de strat*)

Aplicare strat final de tip parchet: după ca. 72 ore (până la 3 mm grosime de strat)

*) La o temperatură de la +20° C și umiditatea relativă a aerului ≤70 %.

Recomandări Temperatura aerului, materialului și a suportului trebuie să fie în timpul prelucrării și a procesului de priză, min. +5° C și max. +35° C. **Trebuie luat în considerare faptul că Baumit Nivello Duo nu se utilizează la exterior și în spații umede (Grupa W4 conform ÖNORM B2207, ca de ex. bucătării din incinta întreprinderii, dușuri în incinta unităților de cazare).**

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit. Fișa Tehnică din prezenta ediție înlocuiește edițiile anterioare.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Baumit Nivello Duo

Declaratie de performanta nr.: 01-BRO- Nivello Duo


1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Baumit Nivello Duo
2. Utilizare preconizata:
Material pentru sapă pe baza de sulfat de calciu pentru pardoseli cu utilizare la interiorul clădirilor.
3. Fabricant:
**SC Baumit Romania Com SRL,
B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 6, Bucuresti.**
**FPA1 –Fabrica Bolintin Deal –B-dul Republicii nr.1F, Com. Bolintin Deal jud. Giurgiu
FPA2- Fabrica Teius – Strada Octavian Goga nr.5, jud. Alba**
4. Reprezentant autorizat:
neaplicabil
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului:
Sistem 4
6. Standard armonizat: **SR EN 13813:2003**


7. Performanta declarata

| Caracteristici esentiale | Performanta | Specificatie tehnica armonizata |
|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Clasificare | CA-C16-F5 | SR EN 13813:2003 |
| Rezistenta la compresiune | C16 | |
| Rezistenta la inconvoiere | F5 | |
| Emisie de substante corozive | CA | |
| Valoare pH | ≥7 | |
| Permeabilitate la vaporii de apa (μ) | NPD | |
| Permeabilitatea la apa | NPD | |
| Rezistenta la uzura | NPD | |
| Izolare la zgomot | NPD | |
| Rezistenta chimica | NPD | |
| Reactia la foc | Clasa A1 | |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :
Florin Popescu / Director Tehnologii si Calitate
In Bucuresti, la 01.03.2019


(semnatura)




Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| 1. IDENTIFICAREA AMESTECULUI ȘI A SOCIETĂȚII | |
|--|---|
| 1.1. | Element de identificare a produsului: Sapa autonivelanta / Baumit Nivello Duo |
| 1.2. | Utilizări relevante ale amestecului și utilizări contraindicate: Masa de spaclu autonivelanta pe baza de sulfat de calciu pentru interior. |
| 1.3. | Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate(Producator): BAUMIT ROMANIA COM SRL Bdul Iuliu Maniu 600, Sector 6, București, România Tel: 021.4934402/03/04, Fax: 021.3182408 office@baumit.ro Compartimente responsabile:Laborator si Protectia Mediului |
| 1.4. | Numărul de telefon pentru urgente: Mobil: 0720 BAUMITsau +4021.318.36.06 (Institutul National de Sănătate Publica - INSP) disponibil intre orele 8-16. |

| 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR | | |
|--|---|---|
| 2.1. Clasificarea amestecului in conformitate cu cerintele Regulamentului 1272/2008/EC | | |
| Clasa de pericol | Categorie de pericol | Fraze de pericol |
| Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor | 2 | H319: Provoaca o iritare grava a ochilor |
| Sensibilizarea pielii | 1B | H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii |
| 2.2. Elemente pentru eticheta, Conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008 | | |
| Pictograme de pericol |  | |
| Cuvant de avertizare | Atentie | |
| Fraze de pericol | H319: Provoaca o iritare grava a ochilor H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii | |
| Fraze de precautie | P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P302+P352+P333+P313: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată. Consultați medicul P261: Evitați să inspirați praful. P501 Aruncați conținutul/recipientul in locuri special amenajate pentru depozitarea deseurilor | |

Pagina 1 din 9

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| 3. COMPOZIȚIA/INFORMAȚII DESPRE COMPONENTE | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------|--|----------------------------------|
| 3.1. | Descrierea amestecului: | | Amestec de sulfat de calciu, ciment cu continut redus de crom, nisip si aditivi | | | |
| 3.2. Componente periculoase | | | | | | |
| Nr. Crt. | Denumirea componentelor periculoase ale amestecului | Concentrația/ domeniul de concentrație | Nr. CAS | Nr. CE (EINECS) | Clasificare conform Regulamentului (EC) Nr 1272/2008 (CLP) | |
| 1. | Ciment Portland | 1-3% | 65997-15-1 | 266-043-4 | Iritarea pielii, 2 Lezarea grava a ochilor, 1 Toxicitate asupra unui organ tinta specific-o singura expunere, 3 Sensibilizarea pielii, 1B | H315 H318 H335 H317 |
| 3.3. Alte componente nepericuloase | | | | | | |
| 1 | Sulfat de calciu α semihidrat CaSO₄ ½ H₂O | 30-40% | 7778-18-9 | 231-900-3 | Nu exista | Nu exista |

| 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR | |
|---|---|
| 4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor | |
| Indicații generale | Nu este necesar un echipament individual de protecție pentru cei care acordă prim ajutor, dar ar trebui să evite contactul cu mortarul proaspăt. |
| În caz de inhalare | Scoateți persoana la aer curat. Praful din gât și căile nazale trebuie curățat imediat. Contactați un medic dacă iritarea persistă sau se dezvoltă mai târziu sau dacă persistă disconfortul, tusea sau alte simptome |
| Contact cu pielea | Îndepărtați praful și spălați cu apă din abundență. Scoateți îmbrăcămintea contaminată, încălțămintea, ceasurile, etc. și curățați-le complet înainte de a le reutiliza. Solicitați tratament medical în toate cazurile de iritare sau arsuri |
| Contact cu ochii | Nu frecați ochii pentru evita posibila distrugere a corneei prin apăsarea mecanică. Scoateți lentilele de contact dacă purtați. Înclinați capul către ochiul rănit, deschideți pleoapele larg și spălați ochiul (ochii) imediat prin clătire completă cu foarte multă apă curată cel puțin 20 minute pentru a îndepărta toate particulele. Evitați scurgerea particulelor în ochiul nerănit. Contactați un specialist de medicina muncii sau un oftalmolog. |
| Ingerare | Nu provocați vomă. Dacă persoana este conștientă, spălați-i gura cu apă și dați-i să bea multă apă. Solicitați imediat ajutor medical. |
| 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate | |
| Ochii | Contactul ochilor cu produs (uscat sau umed) poate provoca răni grave și potențial ireversibile |
| Pielea | Produsul poate avea efect iritant asupra pielii umede (datorită transpirației sau umidității) după contactul prelungit sau poate provoca dermatită de contact după contactul repetat. Contactul prelungit al pielii cu mortar umed poate provoca arsuri serioase pentru că se dezvoltă fără a simți durere, poate provoca iritarea, dermatită sau arsuri. <i>Pentru mai multe detalii vezi Referința (1).</i> |
| Inhalarea | Inhalarea repetată a prafului de ciment pentru o lungă perioadă de timp crește riscul dezvoltării bolilor de plămâni. |
| 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare | |

Pagina 2 din 9

SC Baumit **România** Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600
 Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
 Fax: + 40 (21) 3182408
 e-mail: office@baumit.ro
 www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | |
|--|---|
| | Când contactați un medic, luați această fișă cu date de securitate cu dvs |
|--|---|

| 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR | |
|--------------------------------------|---|
| 5.1. | Mijloace de stingere a incendiilor: Produsul nu este inflamabil |
| 5.2. | Pericole speciale cauzate de produs: Produsul este neinflamabil și neexploziv și nu va facilita sau menține arderea altor materiale. |
| 5.3. | Recomandări destinate pompierilor Nu sunt necesare masuri de protecție speciale pentru pompieri |

| 6. MĂSURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA | |
|---|--|
| 6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență | |
| 6.1.1. | Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență Purtați echipament de protecție după cum este descris în Secțiunea 8 și urmați sfaturile pentru manipulare și utilizare descrise în Secțiunea 7. |
| 6.1.2. | Pentru personalul care intervine în situații de urgență Procedurile de urgență nu sunt necesare. Totuși, protecția respiratorie este necesară în situații cu nivele ridicate de praf |
| 6.2. | Precauții pentru mediul inconjurator: Produsul se va pastra uscat . Se acopera pentru a evita formarea prafului. Se va împiedica pătrunderea produsului în sistemul de canalizare. În cazul contaminării fluviilor, lacurilor sau a instalațiilor de canalizare trebuie informate autoritățile competente locale. |
| 6.3. | Metode de curățare: Se colectează mecanic, prin aspirația prafului și pulberilor degajate. Nu utilizați aer comprimat. |




| 7. MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA | |
|-------------------------------|--|
| 7.1. | Precauții pentru manipularea în condiții de securitate Se vor respecta recomandările de la capitolul 8. Pentru curățarea anesteclului uscat se va avea în vedere pct.6.3. În timpul lucrului nu mâncați, beți sau fumați. În mediu cu praf, purtați mască de praf și ochelari de protecție. Utilizați mănuși de protecție pentru a evita contactul cu pielea. |
| 7.2. | Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități: Produsul se depozitează în condiții uscate, protejat de apă și umiditate, în ambalajul original, pe perioada de valabilitate, sacii fiind stivuiți într-o manieră stabilă. Produsul se depozitează departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Nu utilizați containere de aluminiu pentru transportul sau depozitarea cimentului datorită incompatibilității materialelor |

| 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ | |
|--|--|
| 8.1. | Parametrii de control: Valori limita pentru expunere profesională(VLEP): Ciment (pulbere): 10 mg/mc aer la 8 ore. ipsos (pulbere): 10 mg/mc aer la 8 ore. |
| 8.2. Controale ale expunerii | |
| 8.2.1. | Controale tehnice corespunzătoare: Măsuri de a reduce generarea de praf și a evita propagarea prafului în mediu cum ar fi desprăfuirea, ventilația de evacuare și metodele de curățare uscată care nu provoacă dispersia în aer. |
| 8.2.2. | Măsuri de protecție individuală, precum echipamentul de protecție personală Nu mâncați, beți sau fumați când lucrați, pentru a evita contactul cu pielea și gura. Imediat după lucru, lucrătorii ar trebui să se spele, să facă duș sau să utilizeze creme hidratante pentru piele. Scoateți hainele contaminate, încălțăminte, ceasurile, etc. și curățați-le complet înainte de a le reutiliza. |

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | | |
|--------|---|---|
| | Protecția ochilor/feței  | Purtați ochelari aprobați sau ochelari de protecție conform EN 166 când manipulați produsul uscat sau umed pentru a preveni contactul cu ochii |
| | Protecția pielii  | Utilizați mănuși impermeabile, rezistente la abraziune și alcalii, căptușite pe interior cu bumbac, bocanci, îmbrăcăminte închisă de protecție cu mâneci lungi ca și produse de îngrijire a pielii (incluzând creme de protecție) pentru a proteja pielea de contactul prelungit cu produsul umed. O atenție deosebită trebuie acordată pentru a ne asigura că nu intră produs umed în cizme. |
| | Protecția cailor respiratorii  | Când o persoană este potențial expusă la nivele de praf peste limitele de expunere, utilizați protecția respiratorie potrivită. Ea ar trebui adaptată la nivelul de praf și să fie conformă cu standardul EN relevant (de exemplu. EN 149, EN 140, EN 14387, EN 1827) sau cu standardele române care adopta standardele europene armonizate referitoare la echipamentele individuale de protecție (vezi ordin nr. 983 din 2008) |
| 8.2.3. | Controlul expunerii mediului | Evitati dispersarea in mediu. Materialul ramas se va utiliza sau se va elimina conform reglementarilor. A se evita pătrunderea produsului în canalizare, pânza freatica sau în apele de suprafață. Aer: |

| | | |
|-----------|--|--|
| 9. | PROPRIETAȚILE FIZICE SI CHIMICE | |
| 9.1. | Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază | |
| | Aspect: | Stare de agregare solida (pulverulent) . Culoare:alb |
| | Miros: | Fără |
| | pH: | la 20°C amestecat cu apa necesara de utilizare : 11,5-13,5 |
| | Punctul de topire/pct. de înghetare | Nu se aplica |
| | Punctul initial de fierbere/si intervalul de fierbere: | Nu se aplica |
| | Punctul de aprindere | Nu se aplica |
| | Viteza de evaporare | Nu se aplica |
| | Inflamabilitatea | Nu este inflamabil |
| | Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie | Nu se aplica |
| | Presiunea de vapori | Nu se aplica |
| | Densitatea vaporilor: | Nu se aplica |
| | Densitatea relativa | Nu se aplica |
| | Densitate in gramada | 1200-1500 kg/m ³ |
| | Solubilitatea in apa | redusa |
| | Coeficientul de partiție: n-octanol/apă: | Nu se aplica |
| | Temperatura de auto-aprindere: | Nu se aplica |
| | Temperatura de descompunere: | Nu se aplica |
| | Vâscozitatea | Nu se aplica, nu este lichid |
| | Proprietăți explozive: | Nu se aplică pentru că nu este exploziv sau pirotehnic |
| | Proprietăți oxidante: | Nu se aplică pentru că nu provoacă sau contribuie la arderea altor materiale |
| 9.2. | Alte informatii | Nu se aplica |

| | | |
|------------|------------------------------------|--|
| 10. | STABILITATE ȘI REACTIVITATE | |
| 10.1. | Reactivitate | Când este amestecat cu apa reactioneaza alcalic si se va întări într-o masă stabilă care nu este reactivă în medii normale |

Pagina 4 din 9

SC Baumit **România** Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600
 Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
 Fax: + 40 (21) 3182408
 e-mail: office@baumit.ro
 www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | | |
|-------|---|--|
| 10.2. | Stabilitate chimică | Produsul uscat este stabil atâta timp cât este depozitat corespunzător |
| 10.3. | Posibilitatea de reacții periculoase | Produsul nu cauzează reacții periculoase |
| 10.4. | Condiții de evitat | Contactul cu apa și umiditatea pe timpul depozitarii se vor evita. |
| 10.5 | Materiale incompatibile | Reacionează exoterm cu acizii. Produsul umed este alcalin și reacționează cu acizii, sarurile de amoniu și metale ne-nobile (aluminii, zinc, alama). La reacția cu metalele ne-nobile se produce hidrogen. |
| 10.6. | Produsi de descompunere periculoși | Produsul nu se va descompune în produși periculoși. |

| | | |
|------------|---|--|
| 11. | INFORMAȚII TOXICOLOGICE | |
| 11.1. | Informații privind efectele toxicologice | |
| | Amestecul ca întreg nu a fost evaluat toxicologic. Informațiile privind efectele toxicologice rezultă din conținutul de ciment, având aceleași proprietăți toxicologice și ecotoxicologice ca acesta. | |
| | Clasa de pericol/ Categorie | Efect/ Referință |
| | Toxicitate acută-dermica | Test limită, iepuri, 24 ore de contact, greutatea corpului 2.000 mg/kg corp – fără letalitate. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| | Toxicitate acută - inhalare | Nu s-a observat toxicitatea acută prin inhalare. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare |
| | Toxicitate acută - oral | Nici o indicație de toxicitate orală din studiile cu praful de ciment din cuptor. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare |
| | Corodarea/ Iritarea pielii | Cimentul în contact cu pielea umedă poate cauza îngroșarea, crăparea sau fisurarea pielii. Contactul prelungit în combinație cu frecarea poate provoca arsuri severe. |
| | Lezarea gravă / iritarea ochilor | Clincherul de ciment Portland a cauzat o imagine combinată de efecte asupra corneei, iar indexul de iritare calculat a fost 128. Contactul direct cu cimentul poate provoca distrugerea corneei prin solicitare mecanică, iritarea sau inflamarea imediată sau întârziată. Contactul direct cu cantități mai mari de ciment uscat sau stropi de ciment umed pot provoca efecte de la iritarea moderată a ochiului (de exemplu conjunctivite sau blefarite) până la arderi chimice și orbire. |
| | Sensibilizarea pielii | Unele persoane pot dezvolta eczeme la expunerea la praful umed de ciment, cauzate fie de pH-ul ridicat care induce dermatita de contact prin iritare după contact prelungit, fie de o reacție imunologică la Cr (VI) solubil prin care apare dermatita de contact alergică. Răspunsul poate apărea într-o varietate de forme de la o urticarie moderată până la o dermatită severă și este o combinație a celor două mecanisme sus-menționate. |
| | Sensibilizarea căilor respiratorii | Nu există vreo indicație de sensibilizare a sistemului respirator. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| | Mutagenicitatea celulelor germinative | Nici o indicație. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| | Cancerogenitatea | Nu a fost stabilită o asociere cauzală între expunerea la cimentul Portland și cancer. Literatura epidemiologică nu susține ipoteza prin care cimentul Portland ar fi cancerigen uman Cimentul Portland nu este clasificabil ca un cancerigen uman (Conform ACGIH A4 : Agenți care se presupune că ar putea fi cancerigeni pentru oameni, dar nu pot fi evaluați concluziv datorită lipsei de date. Studiile in vitro sau pe animale nu furnizează suficiente indicații asupra cancerigenității pentru a clasifica agentul prin una din celelalte notații). Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| | Toxicitatea pentru reproducere; | Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare |

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | | |
|---|--|---|
| | STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice)- expunere unica | Praful de ciment poate irita gâtul și căile respiratorii. Tusea, strănutul, și respirația slabă pot apare ca urmare a expunerilor în exces la limitele de expunere profesională. În general, dovezile indică în mod clar că expunerea profesională la praful de ciment a produs deficiențe ale funcției respiratorii. Totuși, dovezile disponibile la momentul prezent sunt insuficiente pentru a stabili cu certitudine relația de legătură între doză – răspuns pentru aceste efecte |
| | STOT (toxicitate asupra organelor tinta specifice) - expunere repetată | Efectele sunt acute și datorate expunerilor îndelungate. Nu au fost observate efecte cronice sau efecte la concentrații scăzute. Pe baza datelor disponibile, nu sunt îndeplinite criteriile de clasificare. |
| | Pericol prin aspirare | Nu se aplică. |
| Condiții medicale agravate de expunere | | |
| | Inhalarea prafului de ciment poate agrava bolile existente ale sistemului respirator și/sau condițiile medicale, cum ar fi emfizemul sau astmul și/sau condițiile existente ale pielii și/sau ochilor. | |

| 12. INFORMAȚII ECOLOGICE | | |
|--------------------------|--|---|
| 12.1. | Toxicitate: | Produsul nu este periculos pentru mediu. Testele eco-toxicologice cu ciment Portland pe Daphnia magna [Referința (5)] și Selenastrum coli [Referința (6)] au arătat un impact toxicologic mic. Deci valorile LC50 și EC50 nu au putut fi determinate [Referința (7)]. Nu există indicație a toxicității fazei sediment [Referința (8)]. Adaosul de cantități mari de ciment în apă poate, totuși, cauza o mărire a pH-ului și deci, cimentul poate fi toxic pentru viața acvatică în anumite circumstanțe |
| 12.2. | Persistența și degradabilitate | Nerelevant deoarece cimentul este un material anorganic. După întărire, cimentul nu prezintă nici un risc de toxicitate. |
| 12.3. | Potențial de bioacumulare | Nu are relevanță deoarece cimentul este un material anorganic. După întărire cimentul nu prezintă riscuri de toxicitate. |
| 12.4. | Mobilitate în sol | Nu are relevanță deoarece cimentul este un material anorganic. După întărire cimentul nu prezintă riscuri de toxicitate. |
| 12.5. | Rezultatele evaluării PBT și vPvB | Nu are relevanță deoarece cimentul este un material anorganic. După întărire cimentul nu prezintă riscuri de toxicitate. |
| 12.6. | Alte efecte adverse | Nu sunt relevante |

| 13. CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA | | |
|-------------------------------------|--|--|
| 13.1. | Metode de tratare a deșeurilor | |
| | Resturi de produs neutilizate | Nu se va elimina împreună cu resturile menajere. A nu se arunca la canalizare. Se strânge uscat, se depozitează în containere marcate și ținând cont de termenul maxim de depozitare se refolosește sau evitând contactul cu pielea și expunerea la praf se amesteca cu apa iar după întărire se elimina conform legislației în vigoare. |
| | Produs umed și sub forma de slam | Se lasă să se întărească și nu se arunca în canalizare sau cursuri de apă. Eliminarea conform „Produs întărit”. |
| | Produs întărit | Eliminați conform legislației românești în vigoare (HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor). Evitați intrarea în sistemul de canalizare. Eliminați produsul întărit ca deșeu de beton. Datorită faptului că este inert, deșeurile de beton nu este periculos. Intrări EWC (European Waste Catalogue – Catalogul European al Deșeurilor): 17 08 02 materiale de construcție pe baza de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 |
| 13.2. | Ambalaje | Ambalajul se golește complet și se prelucrează conform legislației românești în vigoare. |
| | Metode corespunzătoare de evacuare a ambalajelor contaminate: | Recipientii goliți trebuie integrați în circuitul de valorificare și reciclare a hârtiei. Intrare EWC (Numar de cod de eliminare a deșeurilor):15 01 01 |
| | Prevederi relevante ale legislației armonizate privind deșeurile: | Gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje se face conform HG 621/2005. |

Pagina 6 din 9

SC Baumit România Com SRL

RO – 77619 București , Bd.Iuliu Maniu n. 600
Tel : + 40 (21) 4934402 , 4934403
Fax: + 40 (21) 3182408
e-mail: office@baumit.ro
www.baumit.ro

Reg.Com.J40/6207/1995 , Cod fiscal R 7568475 , Volksbank România SA – Cont :4000252701, Raiffeisenbank România, Cont :2407217

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 14. | INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT | |
| | Produsul nu este considerat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional de transport al mărfurilor periculoase (IMDG, IATA, ADR/RID); nu este necesară clasificarea. Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale separat de cele menționate în Secțiunea 8. | |
| 14.1 | | |
| 14.1. | Numar ONU | .Nu este aplicabil |
| 14.2. | Denumirea corectă ONU pentru expediție | Nu este aplicabil |
| 14.3. | Clasele de pericol pentru transport | Nu este aplicabil |
| | Grupul de ambalare | Nu este aplicabil |
| | Pericole pentru mediul înconjurător | Nu este aplicabil |
| | Precauții speciale pentru utilizatori | Nu este aplicabil |
| | Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC | Nu este aplicabil |

| | | |
|--------------|--|--|
| 15. | INFORMAȚII DE REGLEMENTARE | |
| 15.1. | Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză | |
| | REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) , Anexa XVII, Nr. 47 (Chrom-VI) se va avea în vedere. | |
| 15.2 | Evaluarea securității chimice | |
| | Nu au fost realizate evaluări de securitate chimică | |

| | | |
|------------|--|--|
| 16. | ALTE INFORMAȚII | |
| 16.1. | Această versiune a fost revizuită în 01.06.2015 pentru actualizarea integrală a elementelor pentru etichetă, conform Regulamentului (EC) nr.1272/2008 – „Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor”, precum și Regulamentului (UE) nr.453/2010 | |
| 16.2 | Abrevieri și acronime | |
| | ACGIH Congresul American al Igieniştilor Industriali ADR/RID Acorduri Europene privind transportul Mărfurilor periculoase pe șosele/căi ferate CAS Serviciu de Abstracte Chimice CLP Clasificare, etichetare și ambalare (Regulamentul (EC) nr 1272/2008) DNEL Nivelurile determinate cu efect zero (derived no-effect level - DNEL) EC50 Jumătate din concentrația maximă efectivă ECHA Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice EINECS Inventarul European pentru Substanțe Chimice Comerciale Existente EPA Filtru eficient de particule de aer ES Scenariu de expunere EWC Catalogul European pentru Deșeuri FF P Piesă pentru față pentru filtrarea particulelor (de unică folosință) FM P Mască pentru filtrarea particulelor cu cartuș filtrant HEPA Tip de filtru de înaltă eficiență pentru aer H&S Sănătate și Securitate IATA Asociația pentru Transporturi Aeriene Internaționale IMDG Acord internațional privind transportul maritim al Mărfurilor periculoase OELV Valoarea limită de expunere profesională PBT Persistent, bioacumulativ și toxic RE Expunere repetată REACH Înregistrarea, Evaluarea și Autorizarea Substanțelor Chimice RPE Echipament de Protecție Respiratorie SCOEL Comitetul Științific pentru Valori limită de Expunere Profesională SDS Fișă cu Date de Securitate SE Expunere unică STOT Toxicitate asupra Organelor Țintă Specifice | |

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | |
|--|--|
| | <p>VLE-MP Valoare limită de expunere – medie ponderată în mg pe metru cub de aer vPvB Foarte persistent, foarte bioacumulativ CEMBUREAU Asociația Europeană a Cimentului</p> |
| | <p>16.3. Referințe literatură de specialitate și surse de informații</p> <p>(1) <i>Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7</i>, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. Praful de ciment Portland – Document de evaluare a riscului</p> <p>(2) <i>Observations on the effects of skin irritation caused by cement</i>, Kietzman et al, <i>Dermatosen</i>, 47, 5, 184-189 (1999). Observații asupra efectelor de iritare a pielii provocate de ciment</p> <p>(3) <i>European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement</i> (European Commission, 2002). http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. Comitetul Științific al Comisiei Europene, Eco-toxicologic și de Mediu, opinia despre riscurile asupra sănătății datorită Cr (VI) din ciment (Comisia Europeană, 2002).</p> <p>(4) <i>Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement</i>, NIOH, Page 11, 2003.</p> <p>Evaluarea epidemiologică a apariției dermatitei alergice la lucrătorii din industria de construcții legată de conținutul de Cr (VI) în ciment</p> <p>(5) U.S. EPA, <i>Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms</i>, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a) and 4th ed. EPA-821-R-02-013, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002). Metode de estimare pe termen scurt a toxicității cronice a efluenților în apele colectate, ce cuprind organisme de apă dulce. Laborator de monitorizare și susținere mediu.</p> <p>(6) U.S. EPA, <i>Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms</i>, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993) and 5th ed. EPA-821-R-02-012, US EPA, office of water, Washington D.C. (2002).</p> <p>Metode de măsurare a toxicității acute a efluenților în apele colectate ce cuprind organisme din apa dulce și apa marină. Laborator de monitorizare și susținere mediu.</p> <p>(7) <i>Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development</i>. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.</p> <p>Impactul mediului de construcție și a materialelor de reparație asupra apelor de suprafață și a celor subterane. Rezumat al metodologiei. Rezultate de laborator și model de dezvoltare.</p> <p>(8) <i>Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker</i> prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.</p> <p>Raport final. Rezultatele testului de toxicitate faza sediment cu Corophium volutator pentru clincherul Portland preparat pentru Norcem A.S</p> <p>(9) TNO report V8801/02, <i>An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats</i>, August 2010.</p> <p>Un studiu acut (4 ore) de toxicitate pe șobolani la inhalarea clincherului de ciment Portland.</p> <p>(10) TNO report V8815/09, <i>Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test</i>, April 2010.</p> <p>Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul G de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină</p> <p>(11) TNO report V8815/10, <i>Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test</i>, April 2010.</p> |

Data emiterii: 01.06.2015

Data reviziei:

Versiunea:1

| | <p>Evaluarea potențialului de iritare a ochiului la clincherul W de ciment, in vitro, utilizând testul izolat pe ochi de găină</p> <p>(12) <i>Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages</i>, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept;</p> <p>(13) <i>Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro</i>; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.</p> <p>Citotoxicitatea și genotoxicitatea prafurilor de ciment în celule lungi epiteliale umane A549 in vitro; Conferința de la Mainz</p> <p>(14) <i>Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement</i>, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008.</p> <p>Comentarii asupra recomandării de la Conferința Americană a Igienștilor Industriali Guvernamentali de a schimba valoarea pragului limită pentru cimentul Portland</p> <p>(15) <i>Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010</i>, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010. Monitorizarea prospectivă a expunerii și funcției plămânilor la lucrătorii din ciment, Raport Interimar al studiului după colectarea datelor Faza I-II 2006-2010.</p> <p>(16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php. Estimarea metalelor și evaluarea expunerii la substanțe, EBRC Consulting GmbH pentru Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php</p> <p>(17) <i>Occurrence of allergic contact dermatitis caused by chromium in cement. A review of epidemiological investigations</i>, Kare Lenvik, Helge Kjuus, NIOH, Oslo, December 2011</p> | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 16.2. | Alte informații: | | | | | | | | | | | |
| | <p>Recomandare pentru instruirea profesională a utilizatorilor</p> <p>In plus față de programele de instruire profesională referitoare la securitate și sănătate în muncă și mediu pentru lucrători, companiile trebuie să se asigure că lucrătorii citesc, înțeleg și aplică dispozițiile acestei fișe cu date de securitate</p> | | | | | | | | | | | |
| | <p>Clasificarea și procedura utilizată pentru clasificarea amestecurilor în conformitate cu Regulamentul (EC) 1272/2008 [CLP]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008</th> <th>Procedura de clasificare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Iritarea pielii 2, H315</td> <td>Pe baza datelor de testare</td> </tr> <tr> <td>Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318</td> <td>Pe baza datelor de testare</td> </tr> <tr> <td>Sensibilizarea pielii 1B, H317</td> <td>Pe baza consultării de literatură</td> </tr> <tr> <td>Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii 3, H335</td> <td>Pe baza consultării de literatură</td> </tr> </tbody> </table> | | Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 | Procedura de clasificare | Iritarea pielii 2, H315 | Pe baza datelor de testare | Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318 | Pe baza datelor de testare | Sensibilizarea pielii 1B, H317 | Pe baza consultării de literatură | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii 3, H335 | Pe baza consultării de literatură |
| Clasificarea conform Regulamentului (EC) Nr. 1272/2008 | Procedura de clasificare | | | | | | | | | | | |
| Iritarea pielii 2, H315 | Pe baza datelor de testare | | | | | | | | | | | |
| Lezarea gravă a ochilor/Iritarea gravă a ochilor 1, H318 | Pe baza datelor de testare | | | | | | | | | | | |
| Sensibilizarea pielii 1B, H317 | Pe baza consultării de literatură | | | | | | | | | | | |
| Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere; iritarea căilor respiratorii 3, H335 | Pe baza consultării de literatură | | | | | | | | | | | |
| | <p>Exonerarea responsabilității</p> <p>Informațiile din această fișă cu date de securitate corespund cunostintelor noastre actuale și sunt conforme cu legislația națională și cea UE și sunt de încredere cu condiția ca produsul să fie utilizat în condițiile prescrise și în conformitate cu aplicația specificată în capitolul 1 și în fisele tehnice sau ambalaj. Orice altă utilizare a produsului, incluzând utilizarea produsului în combinație cu orice alt produs sau orice alt proces, este responsabilitatea utilizatorului.</p> <p>Utilizatorul este responsabil pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare de securitate și sănătate în muncă și pentru aplicarea legislației care legiferează activitățile proprii ale acestuia</p> | | | | | | | | | | | |



10

SC BAUMIT ROMÂNIA COM SRL
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, Sector 6, București, România

Baumit Nivello Duo

DoP: 01-BRO-Nivello Duo

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Clasificare | CA-C16-F5 |
| Rezistența la compresiune | C16 |
| Rezistența la încovoiere | F5 |
| Emisie de substanțe corozive | CA |
| Valoare pH | ≥ 7 |
| Permeabilitate la vaporii de apă (μ) | NPD |
| Permeabilitatea la apă | NPD |
| Rezistența la uzură | NPD |
| Izolare la zgomot | NPD |
| Rezistența chimică | NPD |
| Reacția la foc | Clasa A1 |

SR EN 13813:2003
Material pentru șapă pe bază de sulfat de calciu pentru pardoseli interioare ale clădirilor

www.baumit.ro/PRODUSE/DOP